

## IDEAL BOND

201101

### Nagy teljesítményű cementbázisú tapadóhíd

---

#### **Leírás**

Az IDEAL BOND egy használatra kész cementbázisú készítmény, amely ideális tapadóhídként javításhoz és vékony bevonatok alá. A terméket belső és külső használatra egyaránt ajánljuk. Az IDEAL BOND alapozóként szolgál a SASSOITALIA®, a TOP FLOOR és a BETONTOP® padlók készítésénél.

---

#### **Előnyök**

- Kiváló tapadás beton aljzaton.
  - A termék vöröses színű a jobb vizuális ellenőrzés érdekében.
  - Az epoxi ragasztóktól eltérően nem katalizál és szilárdulása során nem fejlődik hő, így vékonyan lehet elteríteni.
  - Nem tartalmaz kloridot
  - Lehetővé teszi az aljzataból történő kipárolgást nedves vagy vízszigetelés nélküli aljzatokon is.
  - Felszakítószilárdság 2,00 N / mm<sup>2</sup> (MSZ EN 1542)
- 

#### **Felület előkészítése**

A betonfelület nyomószilárdságának legalább 25 MPa-nak kell lennie, a felületi húzó-tapadó szilárdság elvárható értéke 1,5 MPa. Minden port, laza és gyengén tapadó anyagot marással és nagynyomású mosással teljesen el kell távolítani a felületről. Tiszta, zsírtól, olajtól, laza és porló részekről mentes legyen. Az IDEAL BOND alkalmazása előtt 24 órán keresztül nedvesen kell tartani a felületet.

---

#### **Bekeverés és Alkalmazás**

A 25 kg-os IDEAL BOND zsákhoz adjunk hozzá körülbelül 6-7 liter vizet, és keverjük kb. 3 percig kis sebességű keverővel, amíg homogén habarcsot nem kapunk. Ne lépje túl az ajánlott vízmennyiséget, mert befolyásolhatja a termék kötési tulajdonságait.

Az IDEAL BOND-ot kemény sörtéjű seprűvel vigye fel a nedves felületre, ügyelve arra, hogy megelőzze a tócsaképződést.

Az IDEAL BOND felvitele után azonnal vigye fel a "friss a frissen" cementkötésű keveréket, hogy elkerülje az alapozó gyors kiszáradását. Ha az IDEAL BOND túl gyorsan szárad, akkor újabb

réteg terméket kell felvinni. (Ahogy szárad a termék, úgy változik a színe)

## **Fugák**

Az aljzaton meglévő fugákat figyelembe kell venni, azokat át kell vezetni az új „ragasztott” rétegbe is. A vágásokat a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy elkerüljék a zsugorodásból származó repedéseket.

---

## **Kiadósság**

A kiadósság az aljzat pórusosságától függően 1,4 - 2,0 kg/m<sup>2</sup> között változhat. Minimális feldolgozási hőmérséklet > 5 ° C.

---

## **Csomagolás**

A termék cement-bázisú, kerülni kell a bőrre, nyálkahártyákra, szemekbe, szájba stb. jutását. Véletlen érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel és szappannal kell átmosni és orvosi segítséget kell kérni.

OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ADATLAPOT

---

### **FONTOS:**

Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot